

# deconex® HT 1163

## Concentré de nettoyage faiblement alcalin pour l'aluminium

Pour utilisation en installations d'ultrason



### Application

deconex® HT 1163 est un concentré liquide, faiblement alcalin, spécialement développé pour dégraisser l'aluminium dans les installations d'ultrason.

Il est utilisé en pré-nettoyage ou en nettoyage final.

### Propriétés

deconex® HT 1163 nettoie l'aluminium spécialement «doux».

Le produit réduit en outre considérablement la tension superficielle de la solution de nettoyage et permet grâce à la bonne mouillabilité une bonne dissolution de différentes huiles et des graisses.

deconex® HT 1163 est exempt de silicates et complexant. Il ne perturbe pas les phases de traitement de surface par électrolyse.

### Composants

Alcalins, substances tensioactives, agent dispersant

### Dosage

En pratique, le dosage suivant a fait ses preuves:

Dosage	Température	Durée d'application
3-5%	50-70 °C	3-10 min

L'utilisation de l'eau adoucie est recommandée.

### Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour:

Aluminium, métaux non ferreux, zinc, étain, acier inoxydable, métaux précieux

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, une analyse de compatibilité est à effectuer ou adressez-vous à Borer Chemie AG.

### Données chimiques/physiques

Valeur pH	solution à 1% dans de l'eau déminéralisée	env. 8.6
Densité	concentré	1.03 g/mL
Aspect	concentré	liquide transparent, jaune

# deconex® HT 1163

## Livraison

Veillez consulter votre distributeur concernant les emballages disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en polyéthylène recyclable.

## Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection de travail, stockage et l'élimination/eaux résiduelles veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N'hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

### Manufacture:

#### **Borer Chemie AG**

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss

Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent pas l'utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent pas obligatoirement certaines propriétés.